



## POPIS

Podporuje přilnavost nátěrů ke většině podkladů používaných v automobilovém průmyslu, jako jsou plasty, hliník, galvanizovaný kov, zinek, barvené povrchy, skelná vlákna a tmely. Odstraňuje nutnost broušení povrchů v obtížně přístupných oblastech, například pod kapotou nebo víkem zavazadlového prostoru.

- Vynikající přilnavost
- Rovnoměrný nástřik
- Lze přebarvovat většinou barev na bázi vody nebo rozpouštědel
- Odstraňuje nutnost zvedání při broušení v obtížně přístupných místech

## TECHNICKÉ ÚDAJE



### Podklady

- Neupravený kov
- Hliník
- SMC
- Lehce zbroušený kataforetický lak
- Připravené povrchy s původními barvami
- Galvanizovaná ocel
- Skelná vlákna

## NÁVOD K NANÁŠENÍ



### Požadované nástroje:

- Odmašťovač U-POL SYSTEM 20 (S2000, S2001, S2002)
- Brusny papír s hrubostí P220–400



### Příprava podkladu

Nejllepších výsledků dosáhnete na pečlivě očištěném, odmaštěném, suchém a bezprašném povrchu. Natíraný povrch důkladně očistěte čisticím přípravkem a vodou a nechte jej dokonale uschnout. Případně:

Povrch pečlivě očistěte a odmastěte přípravkem Precleaner nebo přípravkem na odmašťování plastových dílů. Naneste jej čistou utěrkou a poté použijte druhou čistou a suchou utěrkou k jeho setření. Bezprostředně před nanášením můžete povrch očistit prachovkou.



### Namíchání

Sprej před použitím alespoň 2 minuty protřepejte.



### Vrstvy

1–2 vrstvy ze vzdálenosti cca 25 cm od povrchu.

Tloušťka 2  $\mu\text{m}$

Teoretické pokrytí cca ( $\text{m}^2/\text{nádoba}$ ) 3

*\*Teoretické pokrytí na jednu nádobu za předpokladu 100 % účinnosti nanášení a dosažení suché tloušťky v uvedeném rozmezí.*



### Doba zavadnutí při 20 °C

mezi vrstvami 10 minut



### Doby schnutí

Bezprašnost při 20 °C (min) 10

Přetíratelnost při 20 °C (min) 20

Před nanášením základního nátěru (barevného nebo čírého) na bázi rozpouštědel nechte 20 minut schnout.

Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, vlhkosti a teplotě.



## Přebarvování

**PŘÍPRAVEK RAPTOR PRO ZLEPŠENÍ PŘILNAVOSTI** lze přebarvovat většinou barev na bázi vody či rozpouštědel.

## INFORMACE O SKLADOVÁNÍ A TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTKÁCH



### Skladovatelnost

4 roky za vhodných podmínek skladování.

Nádoby se spreji před použitím ponechte dvě hodiny při pokojové teplotě. Při dlouhodobém skladování je uložte do dobře větrané místnosti a chráňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Po každém použití nádobu vždy otočte dnem vzhůru a stiskněte tlačítko s tryskou na několik sekund. Tím vyčistíte trysku a prodloužíte životnost spreje. Pokud se tryska ucpe, sejměte ji z nádoby a ponořte do neagresivního ředidla.

Doporučená teplota skladování 5–25 °C

Doporučená teplota nanášení 20 °C



### Informace o tekavých organických látkách

Limit EU pro tento výrobek (kategorie výrobku: IIB.(e)) ve stavu připraveném k použití činí 840 g/l. Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku ve stavu připraveném k použití činí 762 g/l.

Objednací kód	Balení	Barva	Těkavé org. látky (g/l)
RPTAP/AL	Sprej 450 ml	Čirá	762

**DŮLEŽITÉ: POUZE K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ. Před použitím si přečtete celý návod.**

Tento výrobek obsahuje nebezpečné materiály. Proto je nutno vždy používat osobní ochranné prostředky. Úplné pokyny k manipulaci a informace o ochraně osob naleznete na štítku a v bezpečnostním listu. U-POL odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud uživatel nepoužívá doporučené osobní ochranné prostředky. Výše uvedené údaje slouží pouze pro informaci a mohou se bez oznámení změnit. Za posouzení vhodnosti výrobků ke konkrétním účelům a kontrolu aktuálnosti informací odpovídá kupující. Doporučená použití našich výrobků uvedená v technických listech vycházejí z našich znalostí a zkušeností. Technické listy jsou k dispozici u místního prodejce nebo na webových stránkách společnosti U-POL na adrese WWW.U-POL.COM. U-POL nenes odpovědnost za výsledky dosažené pomocí metod, nad kterými nemáme kontrolu, a tedy ani za následné nebo související škody včetně ušlého zisku.

#### U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street  
London, N14 6BN  
WWW.U-POL.COM

#### Prodej v UK

Tel.: +44 (0)20 8492 5920  
Fax: +44 (0)20 8150 5605  
uk.sales@u-pol.com

#### Prodej v ostatních zemích

Tel.: +44 (0)20 8492 5900  
Fax: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

#### Technické oddělení

Tel.: +44 (0)1933 230 310  
Fax: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com